

U-Pellet

台灣優粒子股份有限公司
TAIWAN U-PELLET CO., LTD.
Physical Test Standard

Material Description : S-530W

Lot Number : 970507

項目 An item	單位 Unit	實驗數據 Data	試驗法 Test Method
比重 Specific Gravity	g ³	1.1	ASTM D297
硬度 Hardness	Shore A	29A	JIS K6301
抗張強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	17	ASTM 412C
伸長率 Elongation	%	710	ASTM 412C
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	11	ASTM 624C
融溶指數 Melt Flow Index	g/10min	39E	ASTM D1238

建議 Comments :

- 1、本系列產品不建議使用於雙色射出成型
- 2、成型條件： 170°C-200°C

以上數據由本公司實驗室提供

*流動指數：

B表示為 125°C/2.16KG，C表示為 150°C/2.16KG

E表示為 190°C/2.16KG，G表示為 200°C/5KG 測試條件

測試人員： 唐 維 浩

主管： 張 廷 維